

アクリル系多意匠装飾仕上げ材

テラコート・スーパーファイン【施工マニュアル】

●標準使用量

施工方法	標準使用量	梱包単位	施工面積
コテ	2.0kg/m ²	20kg	約 10 m ² /缶 (塗厚=2 mm)
スプレー	1.3~2.0kg/m ²		10~15 m ² /缶

※上記使用量はあくまで目安です。塗厚・パターンにより施工面積は変動致します。

●クラック対策

テラコートは伸縮性が非常に高くクラック予防に適した材料ですが、建物の構造や下地の動きによるクラックの発生を 100%防止することは出来ません。特に大壁工法(目地なし工法)の場合は、クラック発生の可能性が高い箇所を十分に補強し施工して下さい。また、使用前には施工主様及び工務店様にテラコートの特性や性質を十分にご理解頂き、納得して頂いた上でご利用下さい。

●施工前の注意点

- ①保管方法・・・適正保管温度は 5℃~35℃です。直射日光を避け、0℃以上で保管して下さい。(0℃以下で長時間放置した場合、成分が凍り使用できなくなる可能性がありますので十分注意して下さい。)※使い残しは必ず密閉して保管して下さい
- ②気象条件・・・平均気温 4℃以上で施工し、35℃以上の場合は斜陽幕を設置し急速乾燥を防止して下さい。雨天及び降雨、降雪が予想される場合は作業を中止するか養生シート等で完全な養生を行って下さい。※夏季の直射日光や冬季の寒風が当る場所での施工は、急激な乾燥が予想され、クラックの原因となる恐れがありますので注意して下さい。

●塗付け時の注意点

- ①色の偏りをなくす為、塗布前に 1 分間程度、十分に攪拌してから使用して下さい。
- ②本製品は 100%工場生産品です。接着・伸縮性能低下の原因となりますので、現場での不純物の混入は避けて下さい。※珪砂、寒水石等の無機質材は混塗可能ですが、性能維持のため最大でもテラコートの容積の 1/2 を限度として下さい。
- ③ひび割れの原因となりますので、1 回の最大塗厚は 3 mm を限度として下さい。
- ④スプレー拭きの場合、水の配合は缶当たり 10 を限度として下さい。(全体の 5%まで)薄め過ぎますと性能が著しく低下致します。

●施工後の注意点

- ①施工後は養生し、完全に表面が硬化するまで物理的衝撃を防止し、ほこりや煤煙、気象災害から保護して下さい。

■その他使用上の注意

- 本材料は食べ物・飲み物ではありません。絶対に食べたり、飲んだりしないで下さい。また、目や喉等の粘膜や皮膚に付着すると刺激を感じたり、炎症を起こす可能性があります。万一誤って目に入ったりにして異常を感じた際には、直ちに医師の診察を受けて下さい。
- 本材料の使用中には、絶対に幼児や子供に触れさせないように注意して下さい。
- テラコートは輸入品のため一時的に品切れを生じる場合があります。ご注文の際は、必ず在庫と納期を営業担当者にご確認下さい。
- 納入致しました商品の返品はお受けできませんので予めご了承下さい。
- カタログ及び本マニュアルに記載されている内容・データは、当社の試験及び調査によるもので、充分信頼しうるものと考えておりますが、お客様各位において使用された結果を保証するものではありません。使用目的、使用条件により相違する場合もございますので、予めご了承下さい。